



RAPID XL / MG 4 RAPID

Rychleuhnoucí reprofilační malta

- Pro vyplnění hlubších nerovností nebo poškození
- Aplikace do 10 cm v jedné vrstvě
- Po 2 hodinách plně zatížitelná

Pevnost vlaku říida R3 > 25 MPa
Obsah chloridinu ≤ 0,05 %
Pevnost v přílnavosti ≥ 1,5 MPa
Odolnost proti karbonizaci – vyhověno
Modul pružnosti > 20 GPa
Odolnost střídání teplot
Část 1: namáhání Mráz / Tání s rozmrázovací solí ≥ 2,0 MPa
Kapilární naškávost ≤ 0,5 kg/m² hPa
Obsah nebezpečných látek dle 5,4
Třída hořlavosti A1



Vandex Isoliermittel GmbH
Industriestr. 19-23
DE-21493 Schwarzenbek
11
209
EN 1504-3:2005/Z/A.1a
CC-Opravná malta státky
relevantní s anace
(na bázi hydraulických cementů)

MATERIÁL

VANDEX RAPID XL je cementová, jednosložková, reprofilační malta vyztužená vlákny a připravená k okamžité aplikaci. Má rychlý náběh pevnosti.

POUŽITÍ

- Pro sanaci popraskaných stavebních prvků a vodohospodářských staveb. V případě agresivního prostředí je třeba aplikovat ještě ochranné vrstvy

VLASTNOSTI

VANDEX RAPID XL se vyznačuje velmi nízkým smrštěním. Vlákny zesílená modifikace dává vytvřené maltě zvýšenou odolnost proti dynamickému namáhání a pevnosti ve střihu. Maltu lze nanášet ve velmi velkých vrstvách. Únosnost pro následné stavební nebo sanační práce je dostatečná jíž po 2 hodinách. Výborná přílnavost k podkladu nevyžaduje žádná zvláštní přípravná opatření jako je např. kontaktní můstek.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad, na kterém bude hmota **VANDEX RAPID XL** aplikována, musí být pevný, pokud možno rovný, na povrchu s otevřenými pory, zdrsněný, bez štěrkových hnáz, zejících trhlín nebo prohlubní. Je třeba odstranit vhodným prostředkem (obroušením nebo otryskáním) všechny vrstvy, které by mohly snížovat přílnavost např. asfalt, olej, mastnotu, barvy, ale také cementové mléko na povrchu. Podklad by měl být matně vlhký. V žádném případě nesmí být na povrchu žádné kaluže nebo vodní film.

MÍCHÁNÍ

Do čisté míchací nádoby nalijte 3,75 – 4,25 l (záleží na typu prováděné práce) čisté vody a při stálém

míchání přidejte 25,0 kg balení hmoty **VANDEX RAPID XL**. Promíchejte míchadlem do homogenní konzistence bez hrudek. Doba míchání je ca. 4-5 minut. Je třeba dát pozor na to, aby se do směsi nedostal žádný vzduch. Doporučujeme nejprve nalít vodu a následně vsypat práškovou směs.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota při zpracování by neměla být nižší jak +5°C. Rovněž nelze aplikovat na zmrzlý podklad. Maltu **VANDEX RAPID XL** lze nanášet v tloušťkách až 10 cm v jedné vrstvě, lokálně až 20 cm. Nanášení probíhá běžným zednickým náradím, lžicí, hladítka apod. Po nanesení na podklad se malta stáhne do požadované tloušťky a po zavádnutí, tj. 5-10 minut, dorovná. Pokud jsou třeba delší časové úseky mezi jednotlivými vrstvami, je třeba předchozí vrstvu zdrsnit pro lepší adhezi vrstvy následující (např. zednickou štětkou). Pro větší vrstvy nebo vyrovnání ulomených částí není nutné provádět pomocné bednění.

Pro zajištění zpracovatelnosti materiálu nelze zatuhlo hmotu znovu rozmíchat, ale je třeba namíchat nové balení.

SPOTŘEBA

Ca. 2,0 kg/m² / mm tloušťky vrstvy.

NÁSLEDNÁ ÚPRAVA

(OŠETŘENÍ)

Během doby tvrdnutí je třeba udržovat povrch vlhký a bez vlivu povětrnosti (např. přímý sluneční svít, vítr, mráz). Čerstvou vrstvu je třeba chránit před deštěm min. 2 hodiny po nanesení.

BALENÍ

Papírový pytel 25,0 kg

SKLADOVÁNÍ

Neotevřené a nepoškozené balení skladujte v suchu. Maximální expirace 12 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VANDEX RAPID XL obsahuje cement. Dráždí pokožku a kůži. Vede k vážnému poškození zraku. Nepatří do rukou dětem. Nevdechujte. Zabraňte styku s očním orgánem a pokožkou. Při vniknutí do očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při práci nosete vhodné pracovní rukavice a ochranné brýle / štít. Při polknutí dbejte na radu lékaře a předložte etiketu nebo obal výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva – vzhled	šedý prášek
Hustota čerstvé malty	cca. 1,5 kg/l
Začátek tuhnutí	< 30 minut
Konec tuhnutí	< 60 minut
Základní technické údaje:	
Pevnost v tlaku při 10°C	1 hodina cca. 0,5 MPa 3 hodiny cca 2,0 MPa 1 den cca 13,0 MPa 28 dní cca 50,0 MPa (pro zásobníky vody)
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech při 10°C	cca. 8,5 MPa (pro zásobníky vody)
Pevnost v přilnavosti po 28 dnech	cca. 2,0 MPa
Třídy prostředí dle normy EN 208-1	Karbonatace: XC1, XC2, XC3, XC4 Koroze způsobená chloridy: XD1, XD2, XD3 Koroze způs. chloridy z mořské vody XS1, XS2, XS3 Střídání mrazu a rozmrzání: XF1, XF2, XF3, XF4 Chemické působení: XA1, XA2, XA3
Další údaje	Označení CE

Všechny uvedené údaje jsou stanovené na základě laboratorních podmínek a uvádějí střední hodnotu. V praxi mohou tyto hodnoty ovlivnit různé faktory, jako je způsob přípravy podkladu nebo vlastní podmínky při provádění: teplota, vlhkost, nasákovost podkladu atd.